



Акционерное общество "Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании"
Юридический адрес и место производства:
662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ
e-mail: sekt@achnpz.ru, т/ф. 8(39159) 5-33-10

Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2008 № 15.0530.026
Срок действия сертификата: по 20.05.2018

Центральная заводская лаборатория АО "АНПЗ ВНК"
662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ
Акционерное общество "Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании"
e-mail: sekt@achnpz.ru т/ф.8(39159) 5-33-10
Аттестат аккредитации лаборатории № RA.RU.21АБ49
Срок действия аттестата аккредитации: не ограничен.

ПАСПОРТ №130

Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 90/130

Обозначение документов, устанавливающих требования к продукции:
ГОСТ 22245-90 "Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия"
Код ОКПД2 19.20.42.121
Номер партии: 130
Дата изготовления: 25.03.2018
Размер партии (масса): 230.989 т
Место отбора пробы (по ГОСТ 2517): Резервуар № Е-11/6
Дата отбора проб: 25.03.2018
Дата проведения испытаний: 25.03.2018
Паспорт выдан на основании: протокола испытаний от 25.03.2018 №861

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ГОСТ 22245-90	Фактическое значение
1	Глубина проникания иглы, 0,1 мм: при 25°C при 0°C	ГОСТ 11501	91-130 не менее 28	119 36
2	Температура размягчения по кольцу и шару, °C	ГОСТ 11506	не ниже 43	44
3	Растяжимость, см: при 25°C при 0°C	ГОСТ 11505	не менее 65 не менее 4,0	78 4,8
4	Температура хрупкости, °C	ГОСТ 11507	не выше -17	-26
5	Температура вспышки, °C	ГОСТ 4333	не ниже 230	316
6	Изменение температуры размягчения после прогрева, °C	ГОСТ 18180, ГОСТ 11506	не более 5	3
7	Индекс пенетрации	ГОСТ 22245 приложение 2	от -1,0 до +1,0	-0,6

Заключение:

Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 90/130 соответствует требованиям:
- ГОСТ 22245-90 "Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия"

Дополнительная информация:

- область применения продукта в соответствии с пунктом 5 Статьи 1 технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011)
- предприятие-изготовитель гарантирует сцепление битума с эталонным мрамором по образцу № 2 по ГОСТ 11508-74, методом А
- маркировка, хранение, транспортирование по ГОСТ 1510.
- гарантийный срок хранения - один год со дня изготовления.
- паспорт безопасности № 05747206.02.43430. Срок действия до 05.09.2021

Начальник смены

Трехсер-Петрова В.Ф.

Дата выдачи паспорта

25.03.2018

